

PINTURA DE TRÁFICO BA



Cumple con las especificaciones oficiales de diseño, tamaño y funcionalidad.



USOS RECOMENDADOS

En superficies de asfalto, guarniciones, estructuras de concreto, pistas de aeropuertos, rayas, símbolos y letras que tienen como objetivo delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. El material se puede usar con o sin la adición de microesfera de vidrio para reflejar.



PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Sólidos (%) 72 - 75
Viscosidad 80 ± 5 KU @ 25°C
Densidad (kg/dm³) 1.70 ± 0.035
V.O.C. Menor a 50 g/l

Funcionalidad del Producto

Pintura para señalamiento de tránsito 100% ecológica de secado rápido, a base de resinas acrílicas, con excelente adherencia, flexibilidad, resistencia a la abrasión e intemperie. Cumple con las especificaciones de la norma NMX-C-451 y N-CMT-5-01-001/13 para Pinturas para Señalamiento Horizontal Tipo II base agua.

Ventajas Competitivas



Apariencia: Cumple

Estabilidad: Cumple

Tiempo de secado al tacto: 12 min máx.

Tiempo de secado al duro: 35 min máx.

Finura U.H.: 2.5 mínimo

Relación de contraste %: 98 mínimo

Flexibilidad: Sin grietas, escamas o desprendimiento

Resistencia a la abrasión: Cumple

Exudación: Cumple

Poder cubriente: Cumple

Contenido de volátiles totales: Cumple

Contenido de pigmento %: 45-55

Contenido de vehículo %: 45-55

Interperismo acelerado: Cumple

Contenido de TiO₂ (como % de pigmento): 7.5 mínimo

Rendimiento teórico: 2.3 m²/litro a un espesor de 381 µc (15 mils.) de película húmeda

Equipo de aplicación: Máquina pintarrayas, aspersion o brocha

Tipo: Acrílico

Acabado: Mate

Nota: El rendimiento teórico esta calculado para líneas de 10 cm de ancho en línea continua. Para rendimientos prácticos considere una merma de 10% a 15% del producto.

Colores





DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar seca, limpia, sin polvo, arena, gravilla, grasas, aceites, pintura anterior desprendida o mal adherida. En pavimentos nuevos o con riego de sello deberán tener un curado total mínimo de 30 días, es necesario neutralizarlas previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua para evitar desprendimientos. No aplicarse después de haber llovido hasta que el sustrato esté completamente seco. El PH deberá ser de 10 máximo.

Indicaciones sobre mezclado

Antes de usarse debe incorporarse completamente en su envase original, de preferencia con una pala de madera de 10 a 12 cm de ancho y 1.5 cm aprox. de espesor, con movimientos circulares desde el fondo hacia arriba hasta lograr una mezcla homogénea. Diluir la pintura puede afectar sus propiedades de secado y durabilidad. No mezcle este producto con pinturas de otro tipo de marca.

Método de aplicación

Máquina Pintarrayas: El material deberá aplicarse a la viscosidad de entrega una vez homogeneizada. Brocha: En caso necesario, usar de un 5 a 10% de agua, aplicando dos manos de manera uniforme. Aspersión: En caso necesario usar un 15% de agua, para equipo convencional con una presión de aire de 60 a 70 lb/in² o usar equipo Airless.

Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentra entre los 10°C y 33°C. Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%).

Limpieza del equipo

Lave el equipo y herramientas de aplicación en un recipiente con agua, inmediatamente después de usarlos.



MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5°C y 35°C. Posterior a su uso, mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Cuidados especiales

Aplíquese en lugares ventilados, utilice el equipo de protección personal recomendado en el envase: goggles, guantes y mandil.

Seguridad durante el manejo

Producto base agua no inflamable.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, en caso de que ocurra lave abundantemente con agua durante 10 minutos. Evite el contacto con la piel, de no ser así lave perfectamente con agua y jabón. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

En relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.



PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Cubeta 19 L
Tambo 200 L



LIMITACIONES

No se recomienda aplicar en superficies húmedas. No es un artículo que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas o condiciones extremas.



IMPORTANTE

Advertencia legal y limitación de responsabilidades

Ninguna información, datos o diseños contenidos en éste documento podrán ser alterados. Los datos de ésta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

